

コンクリート打放し仕上げ調塗料

RCフェイクファンデ

系 統 ラジカル制御形高耐候アクリルシリコン樹脂
つや消しカラークリヤー塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

- 特 長
- 1) コンクリートのような質感を有します。
 - 2) 耐候性が非常に優れています。
 - 3) 低汚染性に優れます
 - 4) 乾燥性に優れています。
 - 5) 水性で低臭気です。
 - 6) 防カビ・防藻に効果を有します。
 - 7) 一液形です。
 - 8) 内・外部に幅広く適応できます。

塗装条件

塗装方法	専用 ローラー※				
希 釈 率	20～30%				
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.05～ 0.08				
希 釈 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

※ スポンジ海綿ローラー(吉川産業)

塗装間隔

温 度		23℃	10℃
項 目	最 短	2時間	5時間
	最 長	7 日	7 日
使 用 時 限		—	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、PC板、押出成形板

主な適用下塗塗料

RSプライマー、RSマルチシーラー

主な適用中塗塗料

RCシルバーマットSi

主な適用上塗塗料

本品

使用上の注意事項

- 1) 下地に凹凸がある部材は不適です。
- 2) 本工法は、コンクリートの部分補修には使用できません。
- 3) 開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 4) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下（ケット科学社製(H-2)）または5%以下（ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ）まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 5) 塗装後2時間以内（20℃）に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
- 6) 高温（40℃以上）および低温（5℃以下）での保存は避けて下さい。
- 7) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合は水性テクトセーフティ洗浄剤、またはラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 8) 換気の良い場所での取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 9) 施工部位、被塗物の形状、環境条件により低汚染性が十分発揮されない場合があります。
- 10) 雨掛りの少ない面や結露が生じ易い場合において、塗膜表面に膨れ、白化、艶むら、粘着物が発生するおそれがあります。
- 11) 下地の洗浄に薬剤を用いる場合、薬剤を水で十分に流してください。薬剤が被塗面に残存したまま塗装すると塗膜の膨れ、剥がれ、白化等につながる場合があります。
- 12) 笠木や天端など長時間水が滞留する箇所では塗膜の白化、膨れなどが発生する場合がありますので、養生シートの設置方法などに配慮し、喚起を促してください。
- 13) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については SDS（安全データシート）を参照して下さい。

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	4kg、16kg
2	混 合 比	—
3	色	カラークリヤー
4	つ や	つや消し
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1. 35
7	溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8	加 熱 残 分	67%
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11	有機則/特化則	—
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。