

ユニテクト 20 セーフティ 【60μm】

UNITECT 20 SAFETY

一般名称	アクリル変性エポキシ樹脂系下塗上塗兼用塗料				
適用規格	—				
系統	弱溶剤形アクリル変性エポキシ樹脂系下塗上塗兼用塗料（環境対応形塗料:鉛・クロムフリー）				
主な用途	【電力・プラント用】		【鉄塔・鉄骨用】		など
適用素材	鉄	亜鉛めっき	アルミ	ステンレス	コンクリート
	○	—	—	—	—
特長	1)エポキシ樹脂系下塗塗料の防錆性とポリウレタン樹脂系上塗塗料同等の耐候性を有した下塗上塗兼用塗料です。 2)耐候性が優れ、特に光沢保持性と保色性が優れている。 3)厚塗り性に優れている。 4)エポキシ樹脂系下塗塗料との付着性が優れている。 5)塗装作業性が優れている。				
塗料性状	塗料密度(比重)		1.22(白)		
	溶剤密度(比重)		0.82		
	加熱残分		68%(白)		
法令など	ベース		硬化剤		
	劇物表示 (品名・含有率)		SDSをご参照ください		
	労安法上の 表示有害物		SDSをご参照ください		
	使用有機 溶剤種別		SDSをご参照ください		
	消防法による 危険物区分		第2石油類(非水溶性)		第1石油類(非水溶性)
	硬化剤の成分 による区分		ケチミン		
	ホルムアルデヒド 放散等級		—		
製品情報	ベース		硬化剤		
	荷姿	15kgセット 3kgセット	14kg 2.8kg	1kg 0.2kg	
	混合比(重量比)		ベース:硬化剤=14:1		
	主な色(色相)	各色			
素地調整	○被塗面は十分乾燥させ、汚れ等の不純物の付着がなく、清浄であること。 ○水洗により塩分、水溶性汚染物質を除去する。適切な洗浄剤や溶剤で、油やグリースを除去する。 ○詳細は塗装仕様書を参照ください。				
使用方法	調合方法	ベースに対して硬化剤を所定の割合になるまで少しずつかき混ぜながら加えたのち下記のシンナーを規定内で混入し、十分攪拌したのち使用する。			
	熟成時間	不要 ※規格に規定があるものは、それに準拠してください。			
	使用シンナー	塗料用シンナーA			
	希釈率(重量比)	エアレス: 5～15wt% ハケ・ローラー: 0～7wt%			
	エアレススプレー 塗装条件	2次圧 : 10MPa(100kg/cm ²)以上 チップNo. :163-513～617			(グラコ社製)

ユニテクト 20 セーフティ 【60 μ m】

UNITECT 20 SAFETY

使用量と膜厚

塗装方法	標準膜厚		標準使用量 注)
	Dry(μ m)	Wet(μ m)	g/m ² /回
エアレススプレー塗り	60	125	250
ハケ・ローラー塗り	60	125	190

注)標準使用量は、個々の条件によって異なります。

乾燥時間 塗装間隔 可使時間

項目		5℃	10℃	20℃	30℃	40℃	
乾燥時間	指触	8時間	8時間	3時間	2時間	2時間	
	半硬化	24時間	24時間	10時間	6時間	6時間	
標準塗装間隔 注)	最短	48時間	48時間	16時間	10時間	10時間	
	最長	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	
可使時間		8時間	8時間	5時間	3時間	3時間	

注)上記数値は施工管理上の参考データです。規格に規定がある場合はそれを優先してください。

実施工においては塗膜異常がないことを確認したのちに、次工程塗装してください。下記の主な適用上塗塗料を塗り重ねる場合です。

作業禁止条件 気温 5℃以下、湿度(RH%)85以上

主な適用 下塗塗料	強溶剤: ー
	弱溶剤: エスコNBマイルドK、エスコNBマイルドH、ユニテクト20セーフティなど
	ハイソリット: ー
	水性: ー
主な適用 上塗塗料	強溶剤: ー
	弱溶剤: ユニテクト20セーフティなど
	ハイソリット: ー
	水性: ー

耐熱温度(大気バクロ環境) 短時間 200℃耐用、長時間 100℃耐用
(短時間とは、概ね1時間以内を目安としてください。)

施工管理 用特数値	希釈率(wt%)	SVR(%)	WET/DRY係数	
	5	48.8	2.1	【理論WET膜厚】=【目標膜厚】÷【SVR】 式または 【理論WET膜厚】=【目標膜厚】×【WET/DRY係数】式で 希釈率毎の管理WET膜厚が算出できます。 ※SVR(Solid Volume Ratio)体積固形分であります。
	7	47.4	2.1	
	15	42.8	2.3	

安全情報 ○安全情報に関する詳細な内容は安全データシート(SDS)をご参照ください。
○容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認の上、ご使用ください。
○塗料が皮膚につくと人によってはカブレを起こすことがあるので、皮膚につかないように取り扱いください。

貯蔵条件 本製品は特に水分の影響を受けないように保管してください。
高温多湿環境・直射日光を避け、密閉した状態で冷暗所で保管ください。

使用上の
注意事項 1)被塗面が結露や霧で濡れている場合は、被塗面の乾燥を十分に確認したうえで塗装してください。
2)硬化剤は湿気を吸いやすいため、容器の密閉・保管場所・保管状態には十分に注意してください。
3)旧塗膜がフタル酸樹脂系の場合は、下塗にエスコNBマイルドKを適用してください。
4)ハケ、ローラーはばき性に優れているので、膜厚確保のためにシンナーで薄めすぎたり、塗り広げすぎたりしないように注意して下さい。
5)器具洗浄用シンナーは、ラッカーシンナーを使用してください。
6)塗装後は使用した刷毛、および塗装機を十分に洗浄してください。
7)塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート)を参照してください。
8)硬化剤は貯蔵により、褐色に着色する場合がありますが、性能に影響はありません。