

建築内部木部用水性下塗塗料

アクアグランドコートⅡ

アクアグランドコートⅡは、建築内部木部用塗装仕上げ面の水性下塗塗料です。

水性なので臭気も少なく、快適な生活環境や塗装作業を提供します。

水性上塗塗料との組み合わせで、オール水性木部仕様が可能です。

水性タイプで 低臭気

水性塗料で臭いも少なく、
VOC(揮発性有機化合物)は
1%以下です。

乾燥性と 良好な研磨性

塗装後3時間(23℃)で
研磨が可能です。

優れた目止めと 吸い込み止め効果

用途 建築内部木部用塗装仕上げの下塗塗料

適用部位 巾木、枠、扉など

適用上塗 水性上塗:アレスアクアグロス、アスカⅡ、カビニゲールG、アレス水性ネクストⅡなど
弱溶剤形上塗:SDホルスF4、パワーホルスF4、アレスネクストⅢなど
※強溶剤形塗料は不可となります。

荷姿 16kg・4kg

アクアグランドコートⅡ

■ 塗装条件

塗装方法	ハケ	ローラー
希釈率	5~10%	5~10%
標準所要量(kg/m ² /回)	0.12~0.18	0.12~0.18
希釈剤	上水	

注) 標準所要量は個々の条件によって異なります。
標準所要量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

■ 乾燥時間・塗装間隔

項目	温度	23℃
乾燥時間	指触	10分
	半硬化	30分
標準塗装間隔	最短	2時間*
	最長	7日

*研磨を行う場合は、3時間以上必要となります。



■ 標準塗装仕様

工程	塗料名・処置	標準所要量(kg/m ² /回)	塗装間隔(23℃)	塗装方法	希釈率(%)
素地調整	汚れ・付着物を除去し、研磨紙P120~240を用いて研磨紙ずりを行ってください。 節およびその周辺はラックニスを用いて節止めを行い、穴埋めの必要があればポリパテなどで穴埋めを行ってください。				
下塗	アクアグランドコートⅡ 上水	0.12~0.18	2時間以上7日以内	ハケ・ローラー	5~10
上塗1回目	アレスアクアグロス 上水	0.12~0.15	2時間以上7日以内	ハケ・ローラー	3~10
上塗2回目	アレスアクアグロス 上水	0.12~0.15	—	ハケ・ローラー	3~10

注) 標準所要量は素地の状態によって増減することがあります。

《施工上の注意事項》

- 新木に塗装する場合は、含水率が18%以下を確認してください。また、節止めは必ずラックニスを塗装してください。
- 防カビ、防藻性を必要とする場合には、上塗に「カビニゲールG」をご使用ください。
- 必要以上に希釈すると、隠ぺい力不足や仕上り不良が発生するので希釈率を守ってください。
- シーリング面への塗装は、塗膜の汚染や剥離、可塑性剤のブリードの発生等があるので避けてください。

- 上塗に強溶剤形塗料(専用シンナーを用いるタイプ「アレスレタン」など)は使用できません。
- 上塗に「アレスアクアグロス」「アスカII」など水性艶有り塗料を使用した場合、塗膜と合成皮革、ビニール傘などの塩化ビニール製品との接触は避けてください。可塑性剤のブリードによる粘着が発生し、塗膜のハガシが起こる場合があります。
- 床面などへの使用は避けてください。

《ご使用上の注意事項》 下記の注意事項を守ってください。詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。

【予防策】

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・入り巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。本来の目的以外に使用しないこと。指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

【対応】

目に入った場合: 直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。皮膚に付着した場合: 直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。吸入した場合: 空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。漏出時や

飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取る。火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

【保管】

指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

【廃棄】

本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)

【施工後の安全】

本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施工者に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

*製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

(21年02月02日PKO) カタログNo.532