

3-3 ペーパー目

現象

- サンドペーパーの研磨跡が異常に目立つ。

原因

- サンドペーパーで研磨した所が、上塗塗料の溶剤によって膨潤しペーパーの目が拡大する。
- 上塗塗料の吸い込み。



塗装作業による要因

【一度に厚塗り】
【下塗塗料の乾燥不足】



材料・使用誤りによる要因

【サンドペーパーが粗い】
【うすめ過ぎ】
【シンナーの選定不適】



対策

- サンドペーパーはできるだけ細かいものを使用し、上塗塗料は一度に厚塗りせず、数回に分けて塗る。
なお、ペーパー番手を使う手順は、例えば P60 → P80 → P120 → P180 → P240 → P320 の順に細かい番手で行えば、前のペーパー目は消える。

処置

- 完全に乾燥した後、耐水ペーパー P600～800でペーパー目を取り、再塗装する。
なお、濃色はペーパー目が目立つので細かいサンドペーパーを使用する。