

4-4 変退色

現象

- 初期の塗色がバク口によって色が変わる。
- 原因
- 紫外線や熱によって顔料が分解され変退色する。



環境による要因

【紫外線が強い】



材料による要因

【耐候性の悪い塗料】



対策

- 耐候性の悪い原色は使用しない。止めを得ず使用する場合にはクリヤーコートする。(原色では良いが、うすめ色にすると劣る場合もあるので注意が必要)

処置

- 耐候性の良い塗料・原色を使用し再塗装する。