

プラスチック用マルチ硬化剤 スポイラー用マルチ硬化剤

ウレタン系自補修塗料に共通して使用できる塗膜軟化剤!!

1. 製品の概要

コードNo.	製品名	容量	特徴
389-901	プラスチック用マルチ硬化剤	1 L・4 L	柔軟性のある硬化剤
389-902	スポイラー用マルチ硬化剤		極めて柔軟性のある硬化剤

- 系 統 ポリイソシアネート系ワニス
- 危険物表示 第1石油類・第2種有機溶剤 等

2. 使用方法(例)

A) レタンPG2K (乾燥: PG2K (A) → 60℃×60分、PG2K (M)、(Q) → 60℃×40分)

製品名	ベース	硬化剤			レタンPG2Kシンナー
		PG2K 硬化剤	プラスチック用 マルチ硬化剤	スポイラー用 マルチ硬化剤	
レタンPG2K (カラーベース)	100	20	—	—	120~130 (60~80)
レタンPG2K (パールベース)	100	—	40	—	100~120
	100	—	—	40	140~160
レタンPG2Kクリヤー (A)	100	—	40	—	35~ 45
	100	—	—	40	50~ 60
レタンPG2Kクリヤー (M)	100	—	40	—	35~ 45
	100	—	—	40	50~ 60
レタンPG2Kクリヤー (Q)	100	—	40	—	50~ 60
	100	—	—	40	70~ 80

- 注) 1. レタンPG2Kカラーベースには、PG2K硬化剤を規定量 (20%) 入れてください。
2. シンナー欄の () は3コートパール用のソリッドカラー時。

B) レタンPGソロ (乾燥: 60℃×40分)

製品名	ベース	プラスチック用 マルチ硬化剤	スポイラー用 マルチ硬化剤	レタンPG2Kシンナー
レタンPGソロ	100	40	—	50~ 70
	100	—	40	80~100

C) レタンPG60・80（乾燥：PG60→60℃×60分、PG80→60℃×40分）

製 品 名	ベース	プラスチック用マルチ硬化剤 またはスポイラー用マルチ硬化剤	レタンPGシンナー
レタンPG60（ソリッド）	100	40	20～30
レタンPG60（メタリック・パール）	100	40	40～50
レタンPG60（クリヤー）	100	40	0～5
レタンPG80（ソリッド）	100	40	30～50
レタンPG80（メタリック・パール）	100	40	80～90
レタンPG80（クリヤー）	100	40	0～20

D) スーパーフッソQ・フリートトップ（乾燥：60℃×60分）

製 品 名	ベース	プラスチック用 マルチ硬化剤	スポイラー用 マルチ硬化剤	レタンPG シンナー	フリートトップ シンナー
スーパーフッソQ	100	40	—	5～15	—
	100	—	40	20～30	—
フリートトップ（ソリッド）	100	40	—	—	10～30
フリートトップ（メタリック・パール）	100	40	—	—	20～40
フリートトップ（クリヤー）	100	40	—	—	0～10

E) ウレタン系プラサフ（乾燥：60℃×40分）

製 品 名	ベース	プラスチック用 マルチ硬化剤	スポイラー用 マルチ硬化剤	PG2K シンナー	レタンPG シンナー
SUウレタンプラサフ	100	40	—	25～35	—
	100	40	—	—	30～50
SUプラサフ	100	40	—	25～35	—
	100	40	—	—	30～50
SUウレタンプラサフA	100	40	—	35～45	—
	100	40	—	—	40～50
	100	—	40	40～50	—
	100	—	40	—	40～60
JUSTウレタンプラサフ	100	20	—	20～40	—
	100	—	20	30～50	—

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大阪 TEL(06)6203-7953 FAX(06)6203-7549

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご諒承ください。

(23年04月05日PKO) カタログNo.88