

水性1液スレート屋根用カチオンシーラー

アレスダイナミックルーフ1液カチオンシーラー

系 統 アクリル樹脂(カチオン系)シーラー

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 浸透性があり、下地への密着性が良好です。
- 2) 下地と協力に付着し、脆弱層を固化します。
- 3) アルカリシール効果、吸い込み止めが優れています。
- 4) 水性のため、安全性が高い塗料です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 釈 率	—	—			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13~0.2	0.13~0.2			
希 釈 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。
標準所要量は被塗物の形状や塗装条件によって増減します。特に劣化したスレート屋根などは5割以上増加することがあります。

塗装間隔

温 度		23℃	
項 目	最 短	2 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	15kg
2	混 合 比	—
3	色	乳白色
4	つ や	—
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.00
7	溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8	加 熱 残 分	16%
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11	有機則/特化則	—
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

住宅屋根用化粧スレート(新生瓦)・波形スレート・厚形スレート瓦

注)洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)、粘土瓦には適用できません。

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

ラグゼMUKIルーフ、アレスダイナミックルーフアクア、アクアヤネフッソ

使用上の注意事項

- 1) カチオン性なので、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので、絶対に避けて下さい。ハケ・ローラーなどの共用も避けて下さい。
- 2) 使用前に十分かき混ぜて、均一にしてから塗付して下さい。
- 3) 素地および旧塗膜に均一に浸透するように塗装して下さい。
- 4) 劣化した吸い込みの著しい素材の場合、表面に艶が出るまで塗り重ねてください。
- 5) 降雨の予想される日や気温および外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。(塗装後24時間は雨水等に曝されないようにご注意下さい。)
- 6) 躯体などからにじみ出たシミや水性マジックは止まらない事があるので注意して下さい。
- 7) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。