

都市再生機構指定材料
有光沢フレックスエマルジョンペイント

アレスFEP-II

系 統 一液水系反応硬化形つや有合成樹脂エマルジョン

適用規格 都市再生機構 塗替品質基準

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 都市再生機構指定材料で室内の回り縁等木部、ボード面及びモルタル面を塗り替える工事に適用します。
- 2) 水性塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、安全衛生面など取り扱いが容易です。
- 3) 一液反応硬化形塗料で強靱な塗膜が得られます。
- 4) 耐水性・耐アルカリ性に優れています。
- 5) 洗浄時の塗膜耐久性に優れます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	10%以下	10%以下			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.11~0.15	0.11~0.15			
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	3 時間		
	最 長	7 日		
使用時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16 kg
2 混 合 比	—
3 色	指定色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.26(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	57%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

木部、モルタル、スレート板、ボード類 等

主な適用下塗塗料

EPシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 都市再生機構保全工事共通仕様書に準じて使用してください。
- 2) 開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてからご使用下さい。
- 3) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗料をたれさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 4) 躯体などからにじみでたシミや水性マジックは止まらないことがありますので注意して下さい。
- 5) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。