

エポキシ系合成樹脂エマルション複層仕上塗材

アレスホルダーEPO

系 統 合成樹脂エマルション系複層仕上塗材

適用規格 JIS A 6909 可とう形改修塗材RE 主材

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 各種旧塗膜への付着が優れており、シーラーレス塗装が可能です。
- 2) 各種下地への付着が優れています。
- 3) 長期耐久性が優れています。
- 4) 塗装作業性が優れています。
- 5) 防カビ・防藻性を有しています。
- 6) クラック充填性が優れています。
- 7) 緻密で滑らかな肌を有しており、上塗り塗装時の仕上がり性（光沢感）に優れています。

塗装条件

塗装方法	多孔質 ローラー	中毛 ローラー			
希 釈 率	0～3%	5～10%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.8～1.3	0.3～0.5			
希 釈 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

温 度		23℃	
項 目	最 短	8 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	16kg
2	混 合 比	—
3	色	白
4	つ や	つや消し
5	仕 上 が り 感	平滑、さざ波状
6	塗 料 比 重	1.48
7	溶 剤 比 重	1.00(上水)
8	加 熱 残 分	71%
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11	有機則/特化則	—
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、ALC板

主な適用下塗塗料

エコカチオンシーラー、EPシーラー透明、エポMシーラー、スーパーザウルスⅡ、浸透形Mシーラー、マルチタイルコンクリートプライマーEPO

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

コスモシリコン、アレスアクアセラシリコンOne、アレスアクアグロス、アレスアクアレタン、アレスアクアシリコンACⅡ、コスモアクリル、コスモレタン、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ 等

使用上の注意事項

- 1) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けてください。
- 2) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 3) 新設素材面や旧塗膜の吸い込みが著しい場合には、必ずシーラーを塗装してください。(推奨品:エコカチオンシーラー、エポMシーラー)
- 4) 塗装前には、漏水処理、クラック処理を行ってください。
- 5) 旧塗膜のチョーキング層は、高圧水洗等で除去してください。
- 6) 旧塗膜の浮きは、電動サンダー等で除去してください。
- 7) 目違い、段差などは樹脂モルタル等で補修してください。(補修後はシーラーを塗装してください。)
- 8) 換気の良い場所で取扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。