

セメント系下地調整材

アレスフィラー

系 統 ポリマーセメント系薄付下地調整塗材

適用規格 JIS A 6916 建築用下地調整塗材 下地調整塗材 C-1

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 素穴・ジャンカなどの充填効果が優れています。
- 2) 塗り付け作業性に優れています。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	ヘラコテ	吹き付け	
希 積 率	3~10%	3~10%	0~10%	0~10%	
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.7	0.7	0.7	0.7	
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度	
	23℃	
標準塗装間隔	最 短	24 時間
	最 長	7 日
使 用 時 限	1 時間	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	30kgセット 主剤: 20kg 混和液: 10kg
2 混 合 比	主剤/混和液 = 20/10
3 色	グレー
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	—
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	—
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	主 剤: — 混 和 液: —
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	主 剤: 非 危 険 物 混 和 液: 非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、ALC、PC板

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

各種一般外装仕上げ材

使用上の注意事項

- 1) 5℃以下では、造膜不良となるので施工は避けて下さい。
- 2) 希積はうすめ過ぎないで下さい。
- 3) ママコのないよう十分混練して下さい。
- 4) 施工後はすみやかに養生テープを除去して下さい。
- 5) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。