

都市再生機構指定材料
リフレッシュペイント

アレスRP

系 統 アクリル樹脂系エマルジョン厚塗り塗料

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 有機リン・無機リン面に一回塗りで塗り替えが可能です。
- 2) 素地コンクリートの中性化を防止します。
- 3) 砂壁状で、耐久性が優れています。

塗装条件

塗装方法	ローラー				
希 積 率	0%				
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.5				
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	—		
	最 長	—		
使用時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	20kg
2 混 合 比	—
3 色	白および淡・中彩色
4 つ や	無
5 仕 上 が り 感	砂壁状
6 塗 料 比 重	1.71(淡彩色)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	78%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

リン面(旧塗膜)

主な適用下塗塗料

アレスRPシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けて下さい。
- 2) 旧塗膜の劣化が著しい場合は他の溶剤形シーラーを使用して下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケツ科学社製(H-2))または5%以下(ケツ科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。