

軒天井塗替専用塗料

アレスノキテンコート

系 統 アクリル樹脂エマルジョン塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 有機リン・無機リンの凸凹面を一回塗りで塗り替えが可能です。
- 2) 素地コンクリートの中性化を防止します。
- 3) 仕上がりは平滑で、耐久性が優れています。
- 4) 透湿性に優れています。
- 5) 防カビ、防藻性がありますので、湿気や気流の溜りやすい部位に生じるカビや藻の発生を防止します。

塗装条件

塗装方法	ローラー (1回塗)	ローラー (2回塗)			
希 積 率	0%	0%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.4-0.6	0.25-0.35			
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。
※平滑に近い旧塗膜上または仕上りの平滑性を要求される場合においては、
~2%まで希釈することで平滑性は向上します。但し、希釈を行うことで塗付
量が減少するため、塗回数を増やす等の対応が必要となります。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間		
	最 長	7 日		
使 用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	20kg、4kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.63(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	75%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート板

主な適用下塗塗料

EPシーラー、エコカチオンシーラー、エポMシーラー、
浸透形Mシーラー、マルチタイルコンクリートプライマーEPO 等

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けて下さい。
- 2) 無希釈で使用して下さい。希釈すると色別れや艶ムラなどの不具合が生じる場合があります。
- 3) 保管は直射日光を避け屋内貯蔵すること。また、0℃以下の貯蔵は避けて下さい。
- 4) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。