

低VOC内部木部用水性下塗塗料

アクアグランドコートⅡ

系 統 低VOCアクリル樹脂エマルジョン塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合する製品です。
- 2) 水性で臭気も少ない塗料です。
- 3) 乾燥が速く、塗装後3時間(23℃)で研磨が可能です。
- 4) 木部の目止め、吸い込み止めの効果に優れています。
- 5) 塗装作業性、仕上がりに優れています。
- 6) トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンおよび鉛化合物を配合していません。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	5~10%	5~10%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12~0.18	0.12~0.18			
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		23℃	
	最 短	最 長	2 時間	7 日
標準塗装間隔				
使 用 時 限			—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg、16kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	無
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.61
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	74%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

木(ヤニ分が認められる場合はラックニスにて目止めを行ってください)

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

アレスアクアグロス、アスカⅡ、アレスエコクリーン、コスモシリコン、カビニゲールG、アレスアクアシリコンACⅡ、SDホルスF4、アレスエコレタンⅡ、セラMレタン

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗料をタレさせたりすることがあるので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 4) 高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 5) 塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 6) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。