

浸透性吸水防止材

アレスアクアタイルガード

系 統 水性特殊シラン系浸透性吸水防止材

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 吸水防止性が非常に優れています。
- 2) 素材に深く浸透し、吸水防止効果の持続性が優れています。
- 3) 表面に被膜を形成しないため、陶磁器タイル・目地モルタルの意匠感を維持します。
- 4) 水系なので安全性に優れ、キシレン・トルエンなどの有害物質を含有していません。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	低圧 スプレー		
希 積 率	0%	0%	0%		
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.08~0.12	0.08~0.12	0.08~0.12		
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	30 分	
	最 長	2 時間	
使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	乳白色
4 つ や	—
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.02
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	8.5%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

陶磁器タイル(目地モルタル)

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 本施工前に必ずテスト施工を行って下さい。
- 2) 施工面上のエフロ、汚れ、油脂分などを薬剤洗浄及び高圧洗浄にて入念に除去して下さい。薬剤洗浄を行った場合は、施工面に薬剤が残留しないよう水でよく洗浄して下さい。特に酸洗いを行った場合は被塗面の中和処理を行って下さい。
- 3) ラスタータイルやパール調タイル面の施工はタイル表面にくもりが残ることがありますので、施工を行なわないで下さい。
- 4) 保管は直射日光を避け、0℃以上40℃以下の場所に静置して下さい。
- 5) 本品はアルカリ性液体ですので、アルカリ性に弱い物(アルミなど)に付着しないよう必ず移動又はポリシート等で養生して下さい。
- 6) 気温5℃以下、湿度85%以上の条件で塗装は避けて下さい。
- 7) 塗布量と塗布回数は、施工面の状態により増減する場合があります。
- 8) 塗布量が少ない場合、本来の性能が発揮されない場合があります。塗布量不足にならないように注意して下さい。
- 9) 夏期、被塗面が高温の時は水の蒸発が早く、浸透量不足になる場合がありますので、塗布間隔時間を短くして下さい。
- 10) 塗布後24時間は降雨・降雪に当たらない様にして下さい。
- 11) 本品の塗布を行なった面への塗装など、各種仕上工事はできません。
- 12) 施工中に床にこぼれたり、流れてしまった場合は、水で濡らしたウエス、タオル等で拭きとって下さい。残留していた場合、滑りやすくなりますのでご注意ください。
- 13) 吸水防止効果が発現するまで、10~30日程度必要となります。
- 14) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。
- 15) 詳細はカタログ・施工要領書をご参照ください。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。