

## ポリウレタン樹脂塗料

## アレスレタンクリアー

系 統 2液形ポリウレタン樹脂系クリアー塗料

適用規格 JASS-18 M-502 適合品

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

## 特 長

- 1) 光沢・肉持ち感が良好です。
- 2) 耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。
- 3) 耐候性が優れています。

## 塗装条件

|                                 |             |              |  |  |  |
|---------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 塗装方法                            | スプレー        | エアレス<br>スプレー |  |  |  |
| 希 釈 率                           | 50～80%      | 50～80%       |  |  |  |
| 標準所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 0.12        | 0.12         |  |  |  |
| 希 釈 剤                           | アレスウレタンシンナー |              |  |  |  |

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 塗装間隔

| 温 度     |     | 23℃   |  |
|---------|-----|-------|--|
| 項 目     | 最 短 | 16 時間 |  |
|         | 最 長 | 7 日   |  |
| 使 用 時 限 |     | 8 時間  |  |

## 塗料性状

|    | 項 目                      | 内 容                                                                    |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 荷 姿                      | 4kgセット、16kgセット<br>ベース: 3.5kg、14kg<br>硬化剤: 0.5kg、2kg                    |
| 2  | 混 合 比                    | ベース / 硬化剤 = 7 / 1                                                      |
| 3  | 色                        | 透 明                                                                    |
| 4  | つ や                      | つや有り                                                                   |
| 5  | 仕 上 が り 感                | 平 滑                                                                    |
| 6  | 塗 料 比 重                  | 0.95                                                                   |
| 7  | 溶 剤 比 重                  | 0.86                                                                   |
| 8  | 加 熱 残 分                  | 37%                                                                    |
| 9  | 劇 物 表 示<br>(品名・含有量)      | —                                                                      |
| 10 | 労 安 法 上 の<br>表 示 有 害 物   | ベース: キシレン<br>メチルエチルケトン<br>エチルベンゼン<br><br>硬化剤: キシレン<br>酢酸ブチル<br>エチルベンゼン |
| 11 | 有機則/特化則                  | ベース: 特別有機溶剤等(特化則適用)<br>硬化剤: 特別有機溶剤等(特化則適用)                             |
| 12 | 消 防 法 に よ る<br>危 険 物 区 分 | ベース: 第4類 第1石油類(非水溶性)<br>硬化剤: 第4類 第2石油類(非水溶性)                           |
| 13 | 硬 化 剤 の 成 分<br>に よ る 区 分 | イソシアネート                                                                |

## 主な適用素材

コンクリート、モルタル 等

## 主な適用下塗塗料

## 主な適用中塗塗料

## 主な適用上塗塗料

アレスレタンカラークリアー

## 使用上の注意事項

- 1) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 2) ベースと硬化剤がセットになっている2液形の塗料です。使用前に規定の混合比で調合して下さい。
- 3) ベースと硬化剤を混合した場合は、反応が進むにつれて硬化してくるので、一度に多量の調合は避けて下さい。なお、調合したものは、8時間以内(20℃)に使い切して下さい。
- 4) 希釈シンナーはアレスウレタンシンナーを使用して下さい。塗装方法により希釈率が変わるので注意して下さい。
- 5) 換気のよい場所での取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。