ポリウレタン樹脂塗料　アレスレタンカラークリヤー

系　統　2液形ポリウレタン樹脂系着色クリヤー塗料

適用規格　―

ホルムアルデヒド放散等級　F☆☆☆☆

特　長

1) 光沢・肉持ち感が良好です。
2) 耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。
3) 耐候性が優れています。

塗装条件

塗装方法	スプレー	エアレス スプレー			
希 釈 率	50～80%	50～80%			
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.12	0.12			
希 釈 剤	アレスウレタンシンナー				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
　　標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項目 ＼ 温度		23℃	
標準塗装間隔	最 短	16 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		8 時間	

塗料性状

	項　目	内　容
1	荷　姿	16kgセット ベース: 14kg 硬化剤: 2kg
2	混 合 比	ベース ／ 硬化剤 ＝ 7 ／ 1
3	色	着色透明
4	つ　や	つや有り
5	仕上がり感	平 滑
6	塗料比重	0.95
7	溶剤比重	0.86
8	加熱残分	37%
9	劇物表示 (品名・含有量)	―
10	労安法上の 表示有害物	ベース:　キシレン メチルエチルケトン エチルベンゼン 硬化剤:　キシレン 酢酸ブチル エチルベンゼン
11	有機則/特化則	ベース: 特別有機溶剤等(特化則適用) 硬化剤: 第3種有機溶剤等
12	消防法による 危険物区分	ベース: 第4類　第1石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類　第2石油類(非水溶性)
13	硬化剤の成分 による区分	イソシアネート

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

主な適用素材
コンクリート、モルタル 等

主な適用下塗塗料
アレスレタンクリヤー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

1) ピンホール・ジャンカなどは、あらかじめ、樹脂入りモルタル・セメントフィラーなどで補修して下さい。但し充填材料は、コンクリート面より多少白く上がるようにホワイトセメントなどで調整して下さい。
2) レイタンス・エフロレッセンスは、十分除去したのち塗装して下さい。
3) 気温5℃以下、高湿度(85%以上)、降雨、降雪、強風条件での塗装は避けて下さい。
4) アレスレタンカラークリヤーは、はけ塗りで施工すると、ムラになります。
5) アレスレタンカラークリヤーを塗り込みすぎると、素地を生かした仕上げが出来なくなりますので、薄く2～3回塗り、ムラなく仕上げて下さい。
6) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。