

水性つや有塗料

アスカⅡ

系 統 常温架橋形アクリル樹脂系水性つや有り塗料

適用規格 JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 引火性がなく安全です。
- 2) 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。
- 3) 各種素材への適用が可能です。
- 4) 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。
- 5) 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。
- 6) F☆☆☆☆表示製品です。

塗装条件

| 塗装方法                            | は け   | ローラー  | エアレス<br>スプレー |  |  |
|---------------------------------|-------|-------|--------------|--|--|
| 希 釈 率                           | 5～10% | 5～10% | 5～15%        |  |  |
| 標準所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 0.13  | 0.13  | 0.18         |  |  |
| 希 釈 剤                           | 上 水   |       |              |  |  |

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

| 温 度     |     | 23℃  |  |
|---------|-----|------|--|
| 項 目     | 最 短 | 2 時間 |  |
|         | 最 長 | 7 日  |  |
| 使 用 時 限 |     | —    |  |

塗料性状

※上記JIS規格は、つや有りのみに適用されます。

|    | 項 目                      | 内 容                 |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1  | 荷 姿                      | 4kg、15kg            |
| 2  | 混 合 比                    | —                   |
| 3  | 色                        | 白及び各色               |
| 4  | つ や                      | つや有り、7分つや、5分つや、3分つや |
| 5  | 仕 上 が り 感                | 平 滑                 |
| 6  | 塗 料 比 重                  | 1.25(白)             |
| 7  | 溶 剤 比 重                  | 1.00(上 水)           |
| 8  | 加 熱 残 分                  | 55%(白)              |
| 9  | 劇 物 表 示<br>(品名・含有量)      | —                   |
| 10 | 労 安 法 上 の<br>表 示 有 害 物   | —                   |
| 11 | 有機則/特化則                  | —                   |
| 12 | 消 防 法 に よ る<br>危 険 物 区 分 | 非危険物                |
| 13 | 硬 化 剤 の 成 分<br>に よ る 区 分 | —                   |

主な適用素材

鉄、木部、モルタル、コンクリート

主な適用下塗塗料

アクアマックスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、EPシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 塗装後2時間以内(20℃)で降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
- 5) 高温(40℃以上)および低温(－5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 塗装用具の洗浄の際、水で落ちにくい場合は、ラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。