

建築塗替用下塗塗料

アレス水性エポレジン

系 統 エポキシエマルジョン下塗塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) アクリルタイル面・サイディングボードとの付着性に優れています。
 - 2) 各種上塗塗料との付着性が優れています。
 - 3) 耐久性に優れています。
 - 4) 変性シリコン、1液ウレタンなどのシーリング材へ塗装したときの可塑剤のブリードを抑制します。
 - 5) 塗装作業性に優れています。
 - 6) 水性で臭気が少ないです。
- F☆☆☆☆表示製品です。

(注)

 水性エポレジン 硬化剤(A)も同様に使用は可能です。
 主硬比、仕様時間についても変更はありません。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kgセット ベース: 12.5kg 硬化剤: 2.5kg
2 混 合 比	ベース/硬化剤=5/1
3 色	白
4 つ や	—
5 仕 上 が り 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.42
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	60%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	ベース: — 硬化剤: —
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 非危険物 硬化剤: 非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	ポリアミン

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	ローラー	刷毛	エアレス		
希 釈 率	0~10%	0~10%	10~15%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13~0.20	0.13~0.20	0.17~0.20		
希 釈 剤	上 水				

 注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	4時間※	
	最 長	7日	
使 用 時 限		4時間	

※) 溶剤形塗料を上塗に用いる場合は16時間以上乾燥させてください。

主な適用素材

コンクリート、モルタル、窯業サイディングボードなど

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

アレスアクアフッソⅡ、アレスアクアシリコンACⅡ、コスモシリコン、アレスアクアレタン、コスモレタン、アクアグロス、ダイナミックTOP、セラMレタン、エコレタンⅡ、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、水性ゾラコートEX、アレスセラマイルド、アレスセラマイルドグロス、セラMフッソ 等

使用上の注意事項

- 1) 容器にベースを入れて、電動マゼールで攪拌しながら徐々に硬化剤を加え、均一になるまで練り混ぜてください。
- 2) 旧塗膜のチョーキング層は高圧水洗などで除去してください。
- 3) 気温5℃以下、高湿時(85%RH以上)、降雨、降雪、強風の条件での塗装は避けてください。
- 4) 夏季は使用時間が短いので、(35℃:2時間)一度に基材と硬化剤を混ぜないで下さい。(必要量のみを混合してください。)
- 5) 塗料が皮膚に付着すると、カブレを起こすことがあるので、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 6) 換気のよい場所での取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照してください。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。