建築塗替用下塗塗料　アレス水性エポレジン

系　統　エポキシエマルション下塗塗料

適用規格　―

ホルムアルデヒド放散等級　F☆☆☆☆

特　長

1) アクリルタイル面・サイディングボードとの付着性に優れてます。
2) 各種上塗塗料との付着性が優れてます。
3) 耐久性に優れています。
4) 変性シリコン、1液ウレタンなどのシーリング材へ塗装したときの可塑剤のブリードを抑制します。
5) 塗装作業性に優れています。
6) 水性で臭気が少ないです。
F☆☆☆☆表示製品です。

(注)
水性エポレジン　硬化剤(A)も同様に使用は可能です。
主硬比、仕様時限についても変更はありません。

塗装条件

塗装方法	は　け	ローラー	エアレス		
希 釈 率	0～10%	0～10%	10～15%		
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.13～0.20	0.13～0.20	0.17～0.20		
希 釈 剤	上　水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項目＼温度		23℃	
標準塗装間隔	最 短	4時間※	
	最 長	7日	
使 用 時 限		4時間	

※) 溶剤形塗料を上塗に用いる場合は16時間以上乾燥させてください。

塗料性状

	項　目	内　容
1	荷　姿	15kgセット ベース: 12.5kg 硬化剤: 2.5kg
2	混 合 比	ベース／硬化剤＝5／1
3	色	白
4	つ　や	―
5	仕上がり感	平滑
6	塗料比重	1．42
7	溶剤比重	1．00(上水)
8	加熱残分	60%
9	劇物表示 (品名・含有量)	―
10	労安法上の表示有害物	―
11	有機則/特化則	ベース: ― 硬化剤: ―
12	消防法による危険物区分	ベース: 非危険物 硬化剤: 非危険物
13	硬化剤の成分による区分	ポリアミン

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

主な適用素材
コンクリート、モルタル、窯業サイディングボードなど

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料
アレスアクアフッソⅡ、アレスアクアシリコンACⅡ、コスモシリコン、
アレスアクアレタン、コスモレタン、アクアグロス、、ダイナミックTOP、
セラMレタン、エコレタンⅡ、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、
水性ゾラコートEX、アレスセラマイルド、アレスセラマイルドグロス、セラMフッソ　等

使用上の注意事項

1) 容器にベースを入れて、電動マザールで攪拌しながら徐々に硬化剤を加え、均一になるまで練り混ぜてください。
2) 旧塗膜のチョーキング層は高圧水洗などで除去してください。
3) 気温5℃以下、高湿時(85%RH以上)、降雨、降雪、強風の条件での塗装は避けてください。
4) 夏季は使用時限が短いので、(35℃:2時間)一度に基材と硬化剤を混ぜないで下さい。(必要量のみを混合してください。)
5) 塗料が皮膚に付着すると、カブレを起こすことがあるので、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具を着用して下さい。
6) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照してください。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。