

アレスシックイ用防汚処理材

アレスシックイEZクリーン（白専用）

系 統 特殊水性環境改善材

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) アレスシックイの上に塗装することで、手垢等の汚れの付着を軽減するとともに、汚染除去性を向上させます。
- 2) アレスシックイの上に塗装することで、撥水性を付与します。
- 3) VOCをほとんど含みません。  
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、配合していません。

塗装条件

|                                 |      |      |  |  |  |
|---------------------------------|------|------|--|--|--|
| 塗装方法                            | はけ   | ローラー |  |  |  |
| 希 釈 率                           | 無希釈  | 無希釈  |  |  |  |
| 標準所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 希 釈 剤                           | —    |      |  |  |  |

標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

| 項 目     |     | 温 度 | 23℃  |  |
|---------|-----|-----|------|--|
| 標準塗装間隔  | 最 短 |     | 16時間 |  |
|         | 最 長 |     | 7日   |  |
| 使 用 時 限 |     |     | —    |  |

塗装間隔とは、「アレスシックイの2層目から本品までの塗装間隔」を指します。

塗料性状

|    | 項 目                      | 内 容      |
|----|--------------------------|----------|
| 1  | 荷 姿                      | 4kg      |
| 2  | 混 合 比                    | —        |
| 3  | 色                        | 乳白色      |
| 4  | つ や                      | つや消し     |
| 5  | 仕 上 が り 感                | 平 滑      |
| 6  | 塗 料 比 重                  | 1.01     |
| 7  | 溶 剤 比 重                  | 1.00(上水) |
| 8  | 加 熱 残 分                  | 13%      |
| 9  | 劇 物 表 示<br>(品名・含有量)      | —        |
| 10 | 労 安 法 上 の<br>表 示 有 害 物   | —        |
| 11 | 有機則/特化則                  | —        |
| 12 | 消 防 法 に よ る<br>危 険 物 区 分 | 非危険物     |
| 13 | 硬 化 剤 の 成 分<br>に よ る 区 分 | —        |

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

主な適用素材

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

漆喰塗料アレスシックイ ホワイト、アレスアートシックイ厚膜型 ホワイト

使用上の注意事項

- 1) 本品は1回塗りです。
- 2) 使用前によく攪拌し、中味が均一になっている事を確認してから使用して下さい。
- 3) 本品は、アレスシックイ ホワイト、アレスアートシックイ厚膜型 ホワイトの上に塗装して下さい。  
\*アレスシックイ調色品の上に塗装すると外観が損なわれる(白化や濡れ色の発生)事がありますので、ホワイト色の上限定です。
- 4) 気温5℃以下での塗装は避けて下さい。
- 5) 無希釈で所定の所要量内で塗付けて下さい。
- 6) 本品の塗装前後で仕上がり感が変わるため、部分塗装は避け、面単位で塗装してください。
- 7) 本品を塗装した面にアレスシックイを塗装する場合は、必ず本品の被塗面をサンドペーパーで研磨して下さい。
- 8) 本品を塗装した面を衣類などで強く擦ると、粉化物が付着する場合がありますのでご注意ください。
- 9) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 10) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。