

アレスシックイ外部用ホワイト専用中塗

アレスシックイ外部用バインダー

系 統 水性反応硬化形塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 漆喰塗料アレスシックイ外部用ホワイトの専用中塗りです。
- 2) 水性塗料ですので、低臭で安全です。

塗装条件 塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	3~10%	3~10%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.12			
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		23℃	
	最 短	2時間		
標準塗装間隔	最 長	7日		
使 用 時 限	—			

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.42
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	58%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

本漆喰、コンクリート、モルタルなど

主な適用下塗塗料

アレスシックイ外部用含浸シーラー、浸透形Mシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

漆喰塗料アレスシックイ外部用 ホワイト

使用上の注意事項

- 1) よくかき混ぜて中味を均一にしてから使用してください。
- 2) シーラーをしっかり塗りこみ、所定時間乾燥後に本バインダーを塗装してください。
- 3) 被塗物表面に汚れがないよう、清浄な面としてください。
- 4) 降雨の予想される場合や気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。
- 5) 高湿度下では乾燥不良、低温下では造膜不良により、タレ、流れ、ワレ等が発生する恐れがありますので注意してください。
- 6) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。