

消石灰仕上げ塗材

漆喰塗料 アレスシックイ外部用 ホワイト

系 統 消石灰系仕上げ塗材

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 塗装施工可能な漆喰塗り仕上げ材です。
- 2) 日本建築壁である本漆喰面への化粧直しとして使用できます。本漆喰の白壁がよみがえります。

塗装条件

塗装方法	はけ 1回目	はけ 2回目	ローラー 1回目	ローラー 2回目	
希 積 率	5~10%	5~10%	5~10%	5~10%	
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.16	0.20	0.16	0.20	
希 積 剤	上 水				

標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	4時間	
	最 長	7日	
使 用 時 限		—	—

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.48
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	57%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

本漆喰、コンクリート、モルタルなど

主な適用下塗塗料

アレスシックイ外部用含浸シーラー、浸透型シーラー

主な適用中塗塗料

アレスシックイ外部用バインダー

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) アレスシックイ外部用バインダーを塗装後、規定時間乾燥させたあと、本材料を塗装してください。
- 2) よくかき混ぜて、中身を均一にしてから使用してください。
- 3) 降雨の予想される場合や気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
- 4) 高湿度下では乾燥不良、低温下では造膜不良により、タレ、流れ、ワレ等が発生する恐れがありますので注意してください。
- 5) 強風時に塗装を行なうと、ワレが発生する恐れがあるため塗装は避けてください。
- 6) 消石灰が主成分であり強アルカリ性です。必ず保護具を着用してください。
- 7) 本製品が付着したウェスなどは、必ず水に浸して処理してください。
- 8) アルミ材質との接触を避けて下さい(アルミが腐食します)。特にアルミ製容器への移し変えは絶対に避けて下さい(容器が破裂する恐れあり)。
- 9) 一般的な水性塗料中に少量でも本製品が混合するとゲル化しますので、混入は避けてください。刷毛、ローラーなどの共用も避けてください。
- 10) 直射日光、高温(40℃以上)及び低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 11) 本品を施工後、降雨、紫外線などの影響で表面に白粉が生じますが、これは漆喰特性上の現象であり異常ではございません。
- 12) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(化学物質等安全データシート)を参照してください。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。