

漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラー

アレスシックイシーラーネオ

系 統 特殊アクリル樹脂エマルジョンペイント

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。
- 2) 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。
- 3) 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。
- 4) 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが容易です。
- 5) 乾燥性に優れます。
- 6) はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が得られます。
- 7) 耐水性、耐アルカリ性に優れます。

塗装条件

塗装方法	はけ	ローラー			
希 積 率	3~10%	3~10%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.12			
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		23℃	
	最 短	最 長	2時間	7日
標準塗装間隔				
使 用 時 限	—			

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.42 (白)
7 溶 剤 比 重	1.00 (上水)
8 加 熱 残 分	54%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

モルタル、コンクリート、スレート、石膏ボード、ビニルクロス

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させてください。
- 4) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 5) 高温(40℃以上)、及び低温(0℃以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。