

超速乾特殊アルキド樹脂塗料

アイアントップⅡ

系 統 超速乾特殊アルキド樹脂系上塗塗料

適用規格 ー

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 速乾性で、1日に2回塗りができます。
- 2) 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。
- 3) 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。
- 4) エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。
- 5) 防火材料認定品(JASS18の仕様)に準拠します  
 NM-8585(塗料塗装/不燃材料)  
 QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)  
 RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
- 6) 内・外部の鉄部に適用できます。

塗装条件

塗装方法	エアースプレー	エアレススプレー			
希 積 率	30~40%	25~35%			
標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> /回)	0.15	0.15			
希 積 剤	エナメルシンナー300				

- 注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
 (2) 標準塗付け量は、0.09(kg/m<sup>2</sup>/回)です。  
 (3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	1 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		ー		

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	16kg
2	混 合 比	ー
3	色	白および各色
4	つ や	つや有り
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.18(白)
7	溶 剤 比 重	0.86
8	加 熱 残 分	59%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	ー
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	イソプロピルアルコール キシレン トルエン 1-ブタノール メタノール エチルベンゼン
11	有機則/特化則	特別有機溶剤等(特化則適用)
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	ー

主な適用素材  
鉄

主な適用下塗塗料  
ラスタイトNC70、エスコ、ザウルスEXⅡ

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 耐水性は十分ではないので没水部などの使用は避けて下さい。
- 3) コンクリート・モルタルなどのアルカリ質素材には、塗装しないで下さい。
- 4) 一般のフタル酸樹脂系さび止め塗料の上にも塗装できますが、塗装間隔には十分気をつけて下さい。(20℃で7日以上)
- 5) 飛散防止のため、養生は十分に行なって下さい。
- 6) 合成樹脂調合ペイント、一般フタル酸エナメルなどとは相溶性がないので混合しないで下さい。
- 7) 塗装の際、換気には十分気をつけて下さい。
- 8) 暗所に適用された場合、白・淡色は、黄変することがあります。
- 9) 塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 10) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 11) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。