

超速乾特殊アルキド樹脂塗料

アイアントップⅡ 5F

系 統 超速乾特殊アルキド樹脂系上塗塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 速乾性で、1日に2回塗りができます。
- 2) 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。
- 3) 肌触りのよいシックな仕上がりが得られ耐候性に優れます。
- 4) エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。

塗装条件

塗装方法	スプレー	エアレス スプレー			
希 釈 率	25～35%	25～35%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.15	0.15			
希 釈 剤	エナメルシンナー300				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

温 度		23℃	
項 目	最 短	1 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	16kg、4kg
2	混 合 比	—
3	色	白及び淡彩色
4	つ や	5分つや
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.18(白)
7	溶 剤 比 重	0.86
8	加 熱 残 分	59%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	イソプロピルアルコール キシレン トルエン 1-ブタノール メタノール エチルベンゼン
11	有機則/特化則	特別有機溶剤等(特化則適用)
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材
鉄

主な適用下塗塗料
ラスタイト各種、エスコ、ザウルスEXⅡ、メタルグリップ各種

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 耐水性は十分でないので没水部などの使用は避けて下さい。
- 3) コンクリート・モルタル等のアルカリ質素材には塗装しないで下さい。
- 4) 一般のフタル酸樹脂系さび止め塗料の上にも塗装できますが、塗装間隔には十分気をつけて下さい。(20℃で7日以上あけて下さい)
- 5) 旧塗膜としてGPの上に塗装すると割れる恐れがあるので塗り替えの場合は必ずさび止めを入れて下さい。
- 6) 飛散防止のため養生は十分に行って下さい。
- 7) 合成樹脂調合ペイント、一般フタル酸エナメル等とは相溶性がないので混合しないで下さい。
- 8) 暗所に適用された場合、白・淡色は黄変することがあります。
- 9) 塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 10) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 11) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。