

窯業系屋根材塗り替え専用塗料

アクアヤネフツソ

系 統 水性フッ素樹脂塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 耐候性が非常に優れています。
- 2) 窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)などの塗り替え専用塗料です。
- 3) はけ・ローラー・エアレス塗りが可能で、光沢の良い均一な塗面が得られます。
- 4) 一液の水系塗料で、溶剤中毒、火災の危険がありません。
- 5) 防カビ、防藻性に効果があります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~10%	0~10%	10~20%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.20~0.25	0.20~0.25	0.20~0.25		
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間		
	最 長	—		
使 用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	標準色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.12(スチールグレー)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	42%(スチールグレー)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	メタノール
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

新生瓦

主な適用下塗塗料

Mシリコンプライマー、
ヤネ強化プライマーEPO、アレスクールプライマー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 下地調整は、必ず高圧水洗かブラシを用いた水洗を実施し、付着物や劣化塗膜を十分除去して下さい。
- 2) カラーズレート屋根の表面が雨・露・霜などで濡れているときは十分乾燥させて下さい。未乾燥で塗装すると、フレ・ハガレ・ワレなどの原因になりますので注意して下さい。
- 3) 降雨時の予想される日の塗装および、外気温が5℃以下の塗装は避けて下さい。塗装時および塗装後、相対湿度85%以上の場合はつや引けを起こしますので十分注意して下さい。
- 4) 塗装後、瓦の重なり部分が塗料でつまった場合には、漏水の原因になるので皮スキなどで縁切りをして下さい。
- 5) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。