

特殊アクリル樹脂塗料

アレスセラマイルド

系 統 特殊アクリル樹脂系つや消し塗料

適用規格 JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) きめ細かい仕上がり肌が得られます。
- 2) 防カビ性、防藻性に優れます。
- 3) ヤニ、シミ、アク止め効果があります。
- 4) 低臭気で作業性に優れます。
- 5) シーラーレスで1日2回塗りができます。
- 6) 防火材料認定品 (JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585 (塗料塗装/不燃材料)
QM-9816 (塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364 (塗料塗装/難燃材料)
- 7) F☆☆☆☆表示製品です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~10%	0~10%	0~10%		
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.15		
希 積 剤	塗料用シンナーA				

注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
(2) 標準塗付け量は、(1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
(2) 標準塗付け量は、0.11 (kg/m²/回) です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
		最 短	2 時間	
標準塗装間隔	最 長	7 日		
	使 用 時 限	—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.35(白)
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	65%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

モルタル、コンクリート

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 取り扱い時は、換気を行ない、火気厳禁として下さい。皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り水洗いして下さい。
- 2) アレスセラマイルドグロスの上に直接塗装しないで下さい。ワレる場合があります。素材や旧塗膜の種類によっては下塗が必要な場合があります。カタログを参照して下さい。
- 3) 本品で2回塗りする際は同色または共色で使用して下さい。異なる色で塗り重ねる場合は色なじむ場合があります。
- 4) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS (安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。