

アクリルシリコン樹脂エマルションペイント

クリーンテックスSi

系 統 特殊アクリルシリコン樹脂系エマルションペイント

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。
- 2) VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、低臭でかつ安全である。
- 3) 防カビ性、抗菌性を有します。
- 4) 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がりが得られます。
- 5) はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。
- 6) 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。
- 7) 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
 - NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
 - QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
 - RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
- 8) F☆☆☆☆表示製品です。

本製品は内装用塗料です。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	白および淡彩色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.59(白)
7 溶 剂 比 重	1.00(上 水)
8 加 热 残 分	67%(白)
9 効 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有機則/特化則	—
12 消 防 法 に よ る 危 險 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注)上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 釀 率	5~12%	5~12%	10~15%		
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.17		
希 釀 剤	上 水				

注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。

(2) 標準塗付け量は、0.10(kg/m²/回)です。

(3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

塗装間隔

項 目	温 度	
	最 短	2 時間
標準塗装間隔	最 長	—
使 用 時 限	—	

主な適用素材

石膏ボード、コンクリート、モルタル

主な適用下塗塗料

EPシーラー、エコカチオンシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきませて中味を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5°C以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 高温(40°C以上)および低温(-5°C以下)での保存は避けて下さい。
- 5) 塗膜汚損部の汚れの除去方法や要領などについては、カタログを参照下さい。
- 6) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については SDS(安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。