

水性反応硬化形アクリル樹脂塗料

コスモクリーンⅢ

系 統 水性反応硬化形アクリル樹脂塗料

適用規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、安全衛生面など取り扱いが容易です。
- 2) 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。
- 3) 耐水性・耐アルカリ性に優れます。
- 4) はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
- 5) 抗菌性及び、防カビ性に優れます。
- 6) ホルムアルデヒド除去性に優れます。
- 7) 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。
- 8) ヤニ止め効果を有します。
- 9) 防火材料認定品 (JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585 (塗料塗装/不燃材料)
QM-9816 (塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364 (塗料塗装/難燃材料)
- 10) F☆☆☆☆表示製品です。

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	16kg
2	混 合 比	—
3	色	白および淡彩色
4	つ や	つや消し
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.42(白)
7	溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8	加 熱 残 分	57%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11	有機則/特化則	—
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

(注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 釈 率	3～10%	3～10%	3～10%		
標準塗付量 (kg/㎡/回)	0.13	0.13	0.17		
希 釈 剤	上 水				

- 注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 (2) 標準塗付け量は、0.10 (kg/㎡/回) です。
 (3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

塗装間隔

温 度		23℃	
項 目	最 短	2 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

主な適用素材

コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード

主な適用下塗塗料

EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
- 2) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下 (ケット科学社製(H-2))または5%以下 (ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 3) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 4) 高温 (40℃以上) および低温 (－5℃以下) での保存は避けて下さい。
- 5) 躯体などからにじみでたシミや水性マジックはとまらないことがありますので注意して下さい。
- 6) 低汚染タイプのクロスへの塗装は避けてください(付着力不足のため)。
- 7) 換気のよい場所での取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS (安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。