

特殊アクリル樹脂塗料

アレスセラマイルドグロス

系 統 特殊アクリル樹脂系つや有り塗料

適用規格 -

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 防カビ性、防藻性に優れています。
- 2) 外部では、低汚染能力に優れています。
- 3) ヤニ、シミ、アク止め効果があります。
- 4) 低臭気で作業性に優れています。
- 5) シーラーレスで1日2回塗りができます。
- 6) 防火材料認定品 (JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585 (塗料塗装/不燃材料)
QM-9816 (塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364 (塗料塗装/難燃材料)
- 7) F☆☆☆☆表示製品です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 釈 率	5~15%	5~15%	5~15%		
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.15		
希 釈 剤	塗料用シンナーA				

- 注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
(2) 標準塗付け量は、0.10 (kg/m²/回) です。
(3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間	
	最 長	7 日	
使用 時 限		—	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	16kg
2	混 合 比	—
3	色	白及び淡彩色
4	つ や	つや有り
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.11(白)
7	溶 剤 比 重	0.80
8	加 熱 残 分	56%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン
11	有機則/特化則	第3種有機溶剤等
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

モルタル、コンクリート、窯業系サイディングボード

主な適用下塗塗料

エボMシーラー、アレスエアレスフィラー、アクアグランドコートII、ザウルスEX II、スーパーザウルスII 等

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 調色は必ず専用原色を使用して下さい。
- 2) 塗装時や塗料取り扱い時は、換気を行ない、火気厳禁として下さい。皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り水洗いして下さい。
- 3) 素材や旧塗膜の種類によっては下塗りが必要な場合があります。カタログを参照して下さい。
- 4) 本品で2回塗りする際は同色または共色で使用して下さい。異なる色で塗り重ねる場合は色がにじむ場合があります。
- 5) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS (安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。