

セラミック変性
ターペン可溶ウレタン樹脂塗料

セラMレタンクリアー

系 統 セラミック変性ウレタン樹脂系クリアー塗料

適用規格 JASS-18 M-502 適合品

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 耐候性、耐汚染性が優れています。
- 2) 塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。
- 3) 光沢、肉持ち感が良好で、速乾性です。
- 4) 塗装作業性に優れています。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー		
希 釈 率	5～15%	5～15%	30～40%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.10	0.12	0.13		
希 釈 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	4 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		8 時間	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kgセット、16kgセット ベース: 3.6kg、14.5kg 硬化剤: 0.4kg、1.5kg
2 混 合 比	ベース / 硬化剤 = 10 / 1
3 色	透 明
4 つ や	つや有り
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	0.91
7 溶 剤 比 重	0.86
8 加 熱 残 分	44%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: キシレン エチルベンゼン 硬化剤: キシレン
11 有 機 則 / 特 化 則	ベース: 第3種有機溶剤等 硬化剤: 第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第2石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	イソシアネート

主な適用素材
木部

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 希釈シンナーは、塗料用シンナーAを使用して下さい。
- 2) はけ・ローラー等、塗装器具の洗浄にはラッカーシンナーを使用して下さい。
- 3) ベースと硬化剤を調合したものは、8時間以内に使いきって下さい。
- 4) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。