

超低汚染型セラミック変性ターペン可溶
アクリルシリコン樹脂弾性上塗

セラMシリコンⅢ弾性

系 統 超低汚染型セラミック変性アクリルシリコン塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 耐候性・耐汚染性が非常に優れています。
- 2) 塗膜が伸長性(柔軟性)に富み、伸び率も優れます。
- 3) 塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。
- 4) 光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。
- 5) 塗装作業性、仕上がり性に優れています。
- 6) 防カビ性、防藻性を有しています。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス		
希 釈 率	0～10%	0～10%	5～10%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.12	0.14		
希 釈 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

温 度		23℃	
項 目	最 短	4 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		8 時間	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	3.5kgセット、16kgセット ベース: 3.0kg、13.7kg 硬化剤: 2.3kg
2	混 合 比	ベース/弾性硬化剤=6/1
3	色	白及び各色
4	つ や	つや有り
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.18(白)
7	溶 剤 比 重	0.84
8	加 熱 残 分	58%(白)
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: キシレン エチルベンゼン 硬化剤: —
11	有機則/特化則	ベース: 第3種有機溶剤等 硬化剤: 第3種有機溶剤等
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第2石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第2石油類(非水溶性)
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	イソシアネート

主な適用素材

コンクリート、モルタル

主な適用下塗塗料

浸透形Mシーラー、エポMシーラー、マルチタイルコンクリートプライマーEPO、アレスゴムタイルニューラフ、アレス弾性ホルダー防水形

主な適用中塗塗料

セラMシリコンⅢ弾性中塗

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 下塗にエコカチオンシーラーは使用しないで下さい。
- 2) 希釈シンナーは、塗料用シンナーAを使用して下さい。
- 3) ベースに添加剤を添加した後、即座に攪拌して下さい。
- 4) ベース、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、使用後は缶を密閉し、保管場所・条件には、特に注意して下さい。
- 5) 塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナーを使用して下さい。
- 6) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 7) 塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
- 8) ベースと硬化剤を調合したものは8時間以内に使い切ってください。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。