

ポリウレタン樹脂塗料

CPエコトップU

系 統 2液形ポリウレタン樹脂塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 高反射性顔料により太陽光を効率よく反射し、さらにCPエコベースとの組み合わせで、遮熱効果を高めます。
- 2) 光沢、肉持感が良好です。
- 3) 耐候性に優れます。

塗装条件

塗装方法	はけ	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	10～20%	10～20%	15～20%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.15～0.20	0.15～0.20	0.18～0.23		
希 積 剤	CPエコトップUシンナー				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		23℃	
	最 短	最 長	24時間	7日間
標準塗装間隔				
使 用 時 限			3時間	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kgセット ベース: 13.4kg 硬化剤: 2.6kg
2 混 合 比	ベース/硬化剤 = 13.4 / 2.6
3 色	白、グレー、ライトグレー
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.24
7 溶 剤 比 重	0.86
8 加 熱 残 分	62%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: キシレン トルエン 酢酸ブチル エチルベンゼン 硬化剤: トルエン 酢酸ブチル
11 有 機 則 / 特 化 則	ベース: 特別有機溶剤等(特化則適用) 硬化剤: 第2種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第1石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第1石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	イソシアネート

主な適用素材

トタン、波型スレートなど

主な適用下塗塗料

CPエコプライマーEP など

主な適用中塗塗料

CPエコ中塗水性白

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 低温時(気温5℃以下)、多湿時(湿度85%以上)での塗装は避けて下さい。
- 2) 3時間以内に降雨が予想される場合は施行しないで下さい。
- 3) 材料の保管には、湿気のある場所で保管せず、必ずパレットの上に乗せ、ブルーシートで覆って下さい。
- 4) 塗装の際には、施工要領書に従って適切な塗装器具を使用して下さい。
- 5) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。