

砂壁状意匠塗材改修用ハルスハイリッチ
シリコン樹脂艶消し塗料

デコラフレッシュ

系 統 砂壁状意匠塗材改修用アクリルシリコン樹脂

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 砂壁状の意匠性改修用途として適しています。
- 2) 耐候性が非常に優れています。
- 3) 耐汚染性が非常に優れています。
- 4) 防カビ・防藻性に優れます。
- 5) 優れた柔軟性を有しています。
- 6) 透湿性に優れます。
- 7) 水性で低臭気です。
- 8) 一液形です。
- 9) 内・外部に幅広く適用できます。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	18kg 4kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	砂壁状
6 塗 料 比 重	1.65(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	77%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	0~10%	0~10%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.20~ 0.30	0.20~ 0.30			
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	10℃
標準塗装間隔	最 短	2 時間	5時間
	最 長	7 日	7日
使 用 時 限		—	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、押し出し成形板、GRC、ALC等

主な適用下塗塗料

アレス水性エポレジン、エコカチオンシーラー、エポMシーラー、
マルチタイルコンクリートプライマーEPO、浸透形Mシーラー、アレスホルダーHG

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下湿度80%以上での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケツ科学社製(H-2))または5%以下(ケツ科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 塗装後2時間以内(20℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 5) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 6) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 7) 濃色の場合、塗膜を強く擦ると色落ちすることがありますのでご注意ください。
- 8) 施工部位、被塗物の形状、環境条件により低汚染性が十分発揮されない場合があります。
- 9) 黄・赤・緑・青系の冴えた色で仕上げる場合は、隠ぺい性を上げるため1層目に共色で塗装して仕上げる事をお奨めします。
- 10) 塗装養生時間内に降雨、結露などがあるとフクレや白化が発生する恐れがあります。
- 11) カビや藻が付着してる箇所には『カビニゲール除菌剤』にて拭き取るなど、適切な下地処理を行ってください。
- 12) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。