

湿式外断熱躯体保護つや消し防水仕上材

ドリームコート

系 統 特殊合成樹脂エマルジョン系弾性仕上材

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 外断熱機能により、壁内結露を抑制し躯体を保護するとともに、室内の冷暖房費の節約ができます。
- 2) 超軽量塗料であり、作業性に優れます。
- 3) 弾性保持率に優れ、長期防水効果が得られます。
- 4) 透湿性に優れます。
- 5) 耐候性に優れ、防藻・防黴効果があります。
- 6) 塗装バリエーションに優れ、シックなつや消し仕上げが得られます。

塗装条件

塗装方法	多孔質ローラー	ベース吹き	玉吹き		
希 積 率	0~5%	2~5%	0~3%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.7~1.0	0.8~1.1	0.75~1.0		
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	4 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	14L
2 混 合 比	—
3 色	白および淡彩色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	さざ波状、凹凸
6 塗 料 比 重	0.72
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	49%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、ALC

主な適用下塗塗料

エコカチオンシーラー
低温(5℃)環境での最短塗装間隔は、24時間です。

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

(つや有り仕上げをする場合)
アレスアクアグロス、アレスアクアレタン、アレスアクアシリコンACⅡ、コスモレタン、コスモシリコン、アレスアクアビルド、シリコンテックス

使用上の注意事項

- 1) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けて下さい。
- 2) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 3) 塗装前には漏水処理、クラック処理を行って下さい。
- 4) 旧塗膜のチョーキング層は高圧水洗などで除去して下さい。
- 5) 旧塗装の浮きは電動サンダーなどで除去して下さい。
- 6) 目違い、段差などは樹脂モルタルなどで補修して下さい。(補修後はシーラーを塗装して下さい)
- 7) 容器内表面に皮張り防止液(引火性あり)が浮いていますので、必ずマゼール攪拌を行って下さい。(容器の屋外放置は厳禁)
- 8) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。