

1液カチオン型水性アクリルシリコン樹脂系着色シーラー

エコカチオンシーラー 白

系 統 カチオン型水性アクリルシリコン樹脂系着色シーラー

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 各種水性塗料の下塗りとして付着性が優れています。
- 2) 旧塗膜との付着性が良好です。
- 3) アルカリシール効果、吸い込み止めが優れています。
- 4) 水性のため、安全性が高い塗料です。
- 5) 着色シーラーであるので、上塗りのトマリの向上にも効果的です。
- 6) 内外部に幅広く適用できます。

塗装条件

|                                 |       |       |              |  |  |
|---------------------------------|-------|-------|--------------|--|--|
| 塗装方法                            | は け   | ローラー  | エアレス<br>スプレー |  |  |
| 希 積 率                           | 0~10% | 0~10% | 0~10%        |  |  |
| 標準所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 0.13  | 0.13  | 0.17         |  |  |
| 希 積 剤                           | 上 水   |       |              |  |  |

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

|        |     |      |     |  |
|--------|-----|------|-----|--|
|        |     | 温 度  | 23℃ |  |
| 標準塗装間隔 | 最 短 | 2 時間 |     |  |
|        | 最 長 | 7 日  |     |  |
| 使用時 限  |     | —    |     |  |

塗料性状

| 項 目                         | 内 容       |
|-----------------------------|-----------|
| 1 荷 姿                       | 15kg      |
| 2 混 合 比                     | —         |
| 3 色                         | 白         |
| 4 つ や                       | つや消し      |
| 5 仕 上 が り 感                 | 平 滑       |
| 6 塗 料 比 重                   | 1.12      |
| 7 溶 剤 比 重                   | 1.00(上 水) |
| 8 加 熱 残 分                   | 25%       |
| 9 劇 物 表 示<br>(品名・含有量)       | —         |
| 10 労 安 法 上 の<br>表 示 有 害 物   | —         |
| 11 有 機 則 / 特 化 則            | —         |
| 12 消 防 法 に よ る<br>危 険 物 区 分 | 非 危 険 物   |
| 13 硬 化 剤 の 成 分<br>に よ る 区 分 | —         |

主な適用素材

コンクリート、モルタル、ALC板

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

アレスゴムタイルニューラフ、アレスタイルラフ、マルチタイルラフPRE、アレスホルダーHG等

主な適用上塗塗料

シリコンテックス、アレスアクアビルド、アレスアクアグロス、アレスアクアレタン、ビニデラックス各種、コスモレタン、コスモシリコンアレス水性弾性シリーズ 等

使用上の注意事項

- 1) カチオン性なので、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので、絶対に避けて下さい。ハケ・ローラーなどの共用も避けて下さい。
- 2) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させてください。
- 3) 使用前に十分かき混ぜて、均一にしてから塗付して下さい。
- 4) 素地および旧塗膜に均一に浸透するように塗装して下さい。
- 5) 吸い込みの著しい素材には、2回塗りを行って下さい。
- 6) 降雨の予想される日や気温および外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。(塗装後24時間は雨水等に曝されないようにご注意下さい。)
- 7) 躯体などからにじみ出たシミや水性マジックは止まらない事があるので注意して下さい。
- 8) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。