

建築用シーラー

エポMシーラー

系 統 ターペン可溶性一液エポキシ樹脂シーラー

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 弱溶剤形なので臭気がマイルドで作業環境に優しく、旧塗膜を侵しません。
- 2) 浸透性が高く、下地の表面強化性が優れています。
- 3) 1液型であり、2液型塗料で問題になる残塗料の無駄や調合ミスが生じません。
- 4) エポキシ樹脂の特性を活かした耐水性の良好な下地層を形成します。
- 5) 塗装作業性に優れています。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0%	0%	0%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.15	0.15	0.18		
希 積 剤	—				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	16 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16L
2 混 合 比	—
3 色	淡黄色透明
4 つ や	—
5 仕 上 ぎ 感	—
6 塗 料 比 重	0.86
7 溶 剤 比 重	0.83
8 加 熱 残 分	15%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、PC板、押し出し成形板、ケイカル板、石膏ボード、窯業系サイディングボード

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

セラMシリコンⅢ中塗、アレス弾性ホルダー防水型、アレスホルダーHG

主な適用上塗塗料

ビニデラックス各種、アレスアクアレタン、アレスアクアグロス、アレスアクアシリコンACⅡ、ドリームコート、シリコンテックス、アレスエコレタンⅡ、セラMレタン、セラMシリコンⅢ、セラMフツツ 等

使用上の注意事項

- 1) 塗装を行う前には、高圧洗浄機等を用い、劣化した旧塗膜や表面の化粧層、汚れを入念に除去して下さい。その後、水分がなくなるまで1~2日程度、十分に乾燥させて下さい(特に重なり部に水分がなくなるまで乾燥させて下さい)。
- 2) 濡れている場合は十分に乾燥させてから塗装して下さい。未乾燥で塗装するとフクレ、ハガレ、ワレなどの原因になります。
- 3) 降雨の予想される日の塗装および、冬期、外気温の低い時の塗装は避けて下さい。
- 4) 塗装時および塗装後、または未乾燥時に雨や夜露にあたりると白化することがあります。
- 5) 一液型塗料ですが、開缶後の生塗料の保管は必ず密閉して下さい(湿気・水分により増粘・ゲル化するため)。
- 6) 反応硬化系なので塗装機器の放置は避けて下さい。使用後はラッカーシンナーで十分洗浄して下さい。
- 7) 粘土系瓦への塗装は避けて下さい。
- 8) 塗料が皮膚に付くと、人によってはカブレをおこすことがあるので、皮膚に付かないように取り扱って下さい。なお、詳細なパンフレットが別にありますので必ず参照して下さい。
- 9) 換気のよい場所での取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 10) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。