

建築用シーラー

EPシーラー 透明

系 統 アクリル樹脂エマルション系透明シーラー

適用規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) アルカリシーラー効果が優れています。
- 2) 速乾性です。
- 3) 素地の吸い込み止めが優れています。
- 4) 内外装に幅広く適用できます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー	エアレス スプレー	
希 釈 率	0～50%	0～50%	0～50%	0～50%	
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.07～0.10	0.07～0.10	0.07～0.10	0.07～0.10	
希 釈 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。
公共建築工事標準仕様書の塗付け量は0.07kg/m²です。

塗装間隔

温 度		23℃	
項 目	最 短	2 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

	項 目	内 容
1	荷 姿	15 kg
2	混 合 比	—
3	色	透 明
4	つ や	つや有り
5	仕 上 が り 感	平 滑
6	塗 料 比 重	1.03
7	溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8	加 熱 残 分	21%
9	劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10	労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11	有機則/特化則	—
12	消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13	硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート、石こうボード

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

ビニデラックス各種、アレスアクアグロス、アレスノキテンコート、
アレスアクアレタン、アレスアクアシリコンACⅡ等

使用上の注意事項

- 1) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させてください。
- 2) 吸い込みの激しい素材に対しては、もう一度増し塗りするか、希釈を控えて塗装して下さい。
- 3) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けて下さい。
- 4) 脆弱な素材(珪カル板など)に対する含浸用としては不適です。(この場合は、浸透形Mシーラーなどの浸透性の良いシーラーを使用して下さい。)
- 5) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。