特殊1液ウレタン樹脂上塗塗料

アレスエコレタンⅡ

系　統　オキシ硬化基ウレタン樹脂上塗塗料

適用規格　―

ホルムアルデヒド放散等級　F☆☆☆☆

特　長

1) 1液で、2液型塗料で問題となる残塗料のムダ、調合ミスが起こりません。
2) 臭気がマイルドで、作業環境にやさしいです。
3) イソシアネート、トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。
4) 内・外部に幅広く適用できます。
5) 各種旧塗膜にシーラーレスで塗装できます。
6) 塗装作業性、仕上がり性に優れています。
7) 乾燥性に優れ、1日で仕上げることができます。
8) 耐候性に優れています。
9) 防かび、防藻性があります。
10) 特化則対策品。

塗料性状

	項　目	内　容
1	荷　姿	3kg、15kg
2	混合比	―
3	色	白及び各色
4	つ　や	つや有り、7分つや、5分つや、3分つや
5	仕上がり感	平　滑
6	塗料比重	1.18(白)
7	溶剤比重	0.80
8	加熱残分	65%(白)
9	劇物表示(品名・含有量)	―
10	労安法上の表示有害物	キシレン メタノール
11	有機則/特化則	第3種有機溶剤等
12	消防法による危険物区分	第4類　第2石油類(非水溶性)
13	硬化剤の成分による区分	―

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレススプレー	エアースプレー	
希釈率	5～20%	5～20%	5～20%	20～40%	
標準所要量(kg/㎡/回)	0.13	0.13	0.16	0.16	
希釈剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項目＼温度		23℃	
標準塗装間隔	最　短	3時間	
	最　長	7日	
使用時限		―	

主な適用素材

コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木

主な適用下塗塗料

エポMシーラー、アレスポリマーレジン、アレスホルダーHG
アレスタイルラフ、ザウルスEXⅡ、JISさび止塗料各種、アクアグランドコートⅡ

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

1) 希釈シンナーには、必ず塗料用シンナーAを使用して下さい。
2) 塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナーを使用して下さい。
3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
4) 塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
5) ターペン希釈型アクリル艶有り(セラマイルドグロスタイプ)の上には塗装しないで下さい(チヂミが発生します)。
6) 速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
　5℃:72時間以上　23℃:48時間以上
7) 暗所で適用された場合、白、淡彩は黄変することがあります。
8) 塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
9) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
10) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。