

## 合成樹脂調合ペイント用下塗

## ホルス下塗 白(F4)

系 統 長油性フタル酸樹脂系下塗用塗料

適用規格 JASS-18 M-304 適合品

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

## 特 長

- 1) 木部の目止め、吸い込み止めの効果があります。
- 2) はけ目が少なく、仕上がりが優れています。
- 3) ハケ塗りのほかに、ローラー塗り・スプレー塗りも可能です。
- 4) ホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆に適合します。
- 5) 鉛・クロムフリーです。

## 塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	0~10%	0~10%			
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.12	0.12			
希 積 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	16 時間		
	最 長	7 日		
使用時 限		—		

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	18kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.59
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	80%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン メタノール エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	指定可燃物 可燃性液体類
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

## 主な適用素材

木部

## 主な適用下塗塗料

## 主な適用中塗塗料

## 主な適用上塗塗料

SDホルスF4、パワーホルスF4、セラMレタン、エコレタンII 等

## 使用上の注意事項

- 1) 使用前に均一にかき混ぜてから使用して下さい。
- 2) はけ目をできるだけ目立たないようにするために、流展性を良くしています。はけ塗り塗装に際しては、タレないようにムラ切りして“ていねい”に塗装するよう注意して下さい。
- 3) 塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 4) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。
- 6) 気温5℃以下(低温)、湿度85%以上(高湿)での施工は避けてください。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。