

グラファイト塗料

グラファイトA

系 統 アルキド樹脂系グラファイト塗料

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) グラファイト独特の優雅な風格のある仕上がりが得られます。
- 2) 変色・褪色がなく、初期の外観が長く持続できます。
- 3) 耐候性がすぐれています。

塗装条件

塗装方法	はけ	ローラー	スプレー	エアレス スプレー	
希 積 率	0~10%	0~10%	1回目 0~5% 2回目20~30%	1回目 0~5% 2回目20~30%	
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.11	0.11	0.13	0.13	
希 積 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	
標準塗装間隔	最 短	23℃	16 時間
	最 長		7 日
使 用 時 限			—

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	18kg
2 混 合 比	—
3 色	黒
4 つ や	5分つや
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.08
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	70%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	特別有機溶剤等(特化則適用)
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材
鉄部

主な適用下塗塗料
JISさび止め塗料各種、ザウルスEX II、スーパーザウルスII

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) はけ塗りの場合は、はけ目が目立つ仕上がりになります。
- 2) 塗装約2~3週間で光沢は安定してきます。
- 3) 速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。
5℃:72時間以上 23℃:48時間以上
- 4) 塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。