

特殊アクリル樹脂塗料

グローリーQ

系 統 アクリルポリエステル樹脂系塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 速乾性です。
- 2) はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。
- 3) 耐候性、光沢保持性に優れています。
- 4) 各種旧塗膜への密着が優れています。
- 5) 内・外部に幅広く適用できます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー	エアレス スプレー	
希 積 率	5~15%	5~15%	5~20%	5~20%	
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.15	0.15	
希 積 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.21(白)
7 溶 剤 比 重	0.86
8 加 熱 残 分	57%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	メタノール エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

鉄、木部

主な適用下塗塗料

ザウルスEX II、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4)

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 使用前に十分攪拌してから使用して下さい。
- 2) 特殊アクリル樹脂を用いているので、他の塗料との混合はしないで下さい。
- 3) 希積は必ず塗料用シンナーAで行なって下さい。
- 4) 本品はSOPと塗料タイプが異なります。速乾性であるため、扉等の平面部のはけ塗りはムラきりを手早く行なって下さい。
- 5) ローラー塗装の場合は、短毛を使用して下さい。
- 6) 塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 7) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 8) 塗装用具等の洗浄はラッカーシンナーを用いで下さい。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。