

防水形複層仕上塗材 主材

アレスゴムウォール

系 統 アクリルゴム高弾性外壁仕上材

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 防水機能が優れています。
- 2) 優れた伸長性(伸び率400%)があります。
- 3) 長期耐久性が優れています。
- 4) 高原・近江・さざ波・筑紫模様などバラエティーに富んだ仕上がり(テクスチャー)が可能です。
- 5) ローラー塗り、吹付け塗りのいずれでも塗装できます。

塗装条件

塗装方法	ベース塗り ウール ローラー	パターン塗り 多孔質 ローラー	ベース吹き リシンガン	パターン吹き タイルガン	
希 積 率	6~8%	1~3%	6~8%	0~2%	
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.3~0.5	0.6~0.8	1.3~1.7	0.8~1.2	
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	
項 目		23℃	
標準塗装間隔	最 短	16 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	18kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	凸凹状
6 塗 料 比 重	1.55
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	73%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、スレート板

主な適用下塗塗料

アレス水性ゴムウォールシーラー、マルチタイルコンクリートプライマーEPO、アレス水性エポレジン 等

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

アレス水性ゴムウォールトップU、アレスアクアセラシリコン、アレスアクアセラフッソ

使用上の注意事項

- 1) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 2) 躯体や構造からの漏水がある場合、止水処理を施して下さい。
- 3) 巣穴・目違いなどは樹脂モルタルで補修して下さい。
- 4) 気温5℃以下、湿度85%RH以上、降雨、降雪、強風の予想されるときは、塗装を行なわないで下さい。
- 5) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。