

外壁用塗膜防水材
アレスゴムウォール(ローラー用)
系 統 アクリルゴム系外壁用塗膜防水材

適用規格 JIS A 6021 建築用塗膜防水材 アクリルゴム系

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆☆

特 長

- 1) JIS A 6021 外壁用塗膜防水材(アクリルゴム系)に合格する主材です。
- 2) クラック追随性に優れています。
- 3) 水性で臭気が少なく、塗装作業性に優れています。
- 4) 紹密で滑らかな肌を有しているので、上塗塗装時の仕上がり性が優れています。

塗装条件

塗装方法	多孔質 ローラー				
希釈率	2~4%				
標準所要量 (kg/m ² /回)	1.2~1.5				
希釈剤	上水				

標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項目	温 度	
	最 短	23°C
標準塗装間隔	16時間	
	7日	
使 用 時 限	—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	グレー
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	凸凹状
6 塗 料 比 重	1.38
7 溶 剂 比 重	1.00(上水)
8 加 热 残 分	69%
9 効 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表示有害物	—
11 有機則/特化則	—
12 消 防 法 に よ る 危 險 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタルなど

主な適用下塗塗料

アレス水性ゴムウォールシーラー、
マルチタイルコンクリートプライマーEPO、アレス水性エポレジン 等

主な適用中塗塗料
主な適用上塗塗料

アレス水性ゴムウォールトップU、アレスアクアセラフッソII上塗

使用上の注意事項

- 1) 塗装前には漏水処理、クラック処理を行ってください。
- 2) 旧塗膜の浮き、チョーキングなどは高圧水洗や工具などを用いて除去してください。
- 3) 目違い、段差などは樹脂モルタルなどで補修してください。(補修後はシーラーを塗装してください。)
- 4) 新設素材面や旧塗膜の吸い込みが著しい場合及び旧塗膜がシリコン系、フッソ系の場合には必ずシーラーを塗装してください。
- 5) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製H-2)または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 6) 低温時(5°C以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けて下さい。
- 7) 高温(40°C以上)および低温(-5°C以下)での保存は避けて下さい。
- 8) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
- 9) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 10) その他、塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(製品安全データシート)を参照して下さい。

注)上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。