

路面用アクリル樹脂エマルジョン遮熱塗料

ヒルムA 一層目用

系 統 特殊アクリル樹脂エマルジョン塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない塗料です。
- 2) 歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
- 3) 二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度の上昇を10～15℃抑制します。
- 4) ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	3～7%	3～7%	10～15%		
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.6～0.9	0.6～0.9	0.6～0.9		
希 積 剤	上 水				

標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	4 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	小さな凹凸
6 塗 料 比 重	1.45
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	69%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など

主な適用下塗塗料

各種さび止め塗料(金属面)  
カンベフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

ヒルムA 二層目用

使用上の注意事項

- 1) 開缶後、よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 塗装後 2時間以内(23℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
- 5) 高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 7) その他、塗料の取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。