

速乾型1液弱溶剤木部下塗り塗料

カンペ1液M 木部下塗りHG

系 統 速乾型1液弱溶剤木部下塗り塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 各種木材によく浸透し、付着が優れています。
- 2) ラワン材、木毛板等の目止め効果が良好です。
- 3) ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。
- 4) 幅広い上塗り適性があります。
- 5) 上塗りの吸い込みが少なく、良好な仕上がりが得られます。
- 6) 低臭気、はけ、ローラー塗装作業性に優れています。
- 7) 一液速乾形であり、作業効率が良好です。
- 8) 鉛、クロムフリーです。
- 9) 内・外部に幅広く適用できます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 釈 率	0~10%	0~10%			
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.13~0.20	0.13~0.20			
希 釈 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	4 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		—		

注) 研磨する場合は、6時間(23℃)以上乾燥させて下さい。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg、16kg
2 混 合 比	—
3 色	ホワイト、ブラウン(09-40L近似)
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.47(ホワイト)
7 溶 剤 比 重	0.82
8 加 熱 残 分	71%(ホワイト)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	イソプロピルアルコール キシレン エチルベンゼン インプチルアルコール メタノール
11 有 機 則 / 特 化 則	第2種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材  
木部

主な適用下塗り塗料

主な適用中塗り塗料

主な適用上塗り塗料

パワーホルスF4、カンペ1液MレタンHG、カンペ1液MシリコンHG、セラMレタン、アレスエコレタンII、セラMシリコンIII、コスモマイルドシリコンII、SDホルスF4、グローリーQ

使用上の注意事項

- 1) 塗装時や塗料取り扱い時は、換気を行ない火気厳禁として下さい。
- 2) 皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、水洗いして下さい。
- 3) 被塗面の油・湿気・塵埃・さび・浮いた旧塗膜などは完全に除去してから塗装して下さい。
- 4) アレスセラマイルドグロスなどのNADアクリル形旧塗膜上に塗装しないで下さい。ワレる場合があります。
- 5) はけ・ローラーなどの塗装用具は、ラッカーシンナーで洗浄して下さい。
- 6) コンクリート・モルタルなどのアルカリ性素材への塗装は避けて下さい。
- 7) 塗料が染み込んだウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい(自然発火のおそれがあります)
- 8) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。