

つや有合成樹脂エマルジョン系防カビ塗料

カビニゲールG

系 統 アクリル樹脂エマルジョン系つや有り塗料

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 非溶出タイプの防カビ剤を使用しているため、防カビ効果が長期持続します。
- 2) 耐性菌の発生を抑制します。
- 3) 一般建築物における検出頻度の高い約60菌種に効力を発揮します。
- 4) 安全性の高い防カビ剤を使用しています。
- 5) 内外部(準外部)に使用できます。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	3~10%	3~10%			
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13			
希 積 剤	上 水				

- 注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 (2) 標準塗付け量は、0.10(kg/m²/回)です。
 (3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間		
	最 長	7 日		
使用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg 15kg
2 混 合 比	—
3 色	白および各色
4 つ や	つや有り、5分つや、3分つや
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.25(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	55%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、石膏ボード、合板類

主な適用下塗塗料

エコカチオンシーラー、EPシーラー、ストップシーラー、アクアグランドコートII

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 必ずカビを入念に除去した上で、カビニゲール除菌剤で処理してください。
- 2) 開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケツ科学社製(H-2))または5%以下(ケツ科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 気温5℃以下、湿度80%以上、強風、降雨、降雪が予想される場合は塗装を避けて下さい。
- 5) 高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 塗装時は保護具を着用して下さい。
- 7) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 8) 塗装用具などの洗浄の際、上水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを使用して下さい。
- 9) 本製品は揮発性の高い化学物質を含んでいるため、塗装直後の引渡しの場合は施主様に対し安全性に十分注意を払うよう指導してください。
例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗りたてである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにして下さい。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(化学物質安全等データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。