

防塵美装床用塗料

カンペフロアー 200

系 統 アクリル樹脂塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 速乾性です。
- 2) はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。
- 3) 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。
- 4) 防塵効果が優れています。
- 5) F☆☆☆☆表示製品です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	30~40%	30~40%	40~60%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.15	0.15	0.20		
希 積 剤	アレス外用用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
		標準塗装間隔		
		最 短	2 時間	
		最 長	7 日	
使 用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.12(淡彩色)
7 溶 剤 比 重	0.87
8 加 熱 残 分	49%(淡彩色)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	トルエン キシレン エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	特別有機溶剤等(特化則適用)
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第1石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

モルタル、コンクリート

主な適用下塗塗料

浸透形シーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 2) クラック、穴埋めには、状態に応じ、モルタルまたはセメントフィラーを充填して下さい。
- 3) 塗り替えの場合は、旧塗膜が塩化ビニル系、アクリル系のものであればシーラーなしで直接塗り重ねても差し支えありません。
- 4) 屋内塗装の場合、有機溶剤が屋内にこもるので、必ず換気を行なって下さい。
- 5) 日本ペイント製アクリル樹脂床用塗料(ニッペクリンカラーAベスト)が塗装されている面には、本品を塗装しないで下さい(乾燥不良の恐れがあります)。
- 6) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。