

防塵形美装塗床材

カンペフロアー 600

系 統 エポキシ樹脂系塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 抜群の防塵効果が得られます。
- 2) 耐摩耗性が優れています。
- 3) 耐油性、耐薬品性に優れています。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	5~10%	5~10%	5~10%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.20	0.20	0.25		
希 積 剤	アレスエポキシシンナー				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	16 時間		
	最 長	7 日		
使 用 時 限		8 時間		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	18kgセット ベース: 15kg 硬化剤: 3kg
2 混 合 比	ベース/硬化剤 = 5/1
3 色	各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.33(白)
7 溶 剤 比 重	0.85
8 加 熱 残 分	67%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: キシレン トルエン 1-ブタノール メチルイソブチルケトン エチルベンゼン 硬化剤: キシレン 1-ブタノール エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	ベース: 特別有機溶剤等(特化則適用) 硬化剤: 特別有機溶剤等(特化則適用)
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第1石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	ポリアミドアミン

主な適用素材

コンクリート、モルタル

主な適用下塗塗料

浸透形シーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 塗装時ならびに塗料取り扱い時は、換気を十分に行ない、火気厳禁として下さい。
- 2) 油・グリース・汚れなどが付着している場合は、シンナー・ウエスで完全にふきとってから塗装して下さい。
- 3) 気温5℃以下、多湿時の塗装は避けて下さい。
- 4) 塗料が皮膚につくと、人によってはカブレをおこすことがありますので、皮膚につかないように取り扱って下さい。
- 5) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 6) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。