

路面標示用塗料

カンペラインC

系 統 ビニル樹脂を成分とする路面用塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。
- 2) 速乾性です。
- 3) 鮮明に仕上がります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー		
希 積 率	0~5%	0~5%	10~15%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.4	0.4	0.6		
希 積 剤	カンペライン用シンナー				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
		標準塗装間隔		30 分
		最 短	—	
		最 長	—	
使 用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	20kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.45
7 溶 剤 比 重	0.90
8 加 熱 残 分	71%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン トルエン メタノール メチルエチルケトン
11 有 機 則 / 特 化 則	第2種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第1石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

アスファルト舗装、コンクリート舗装

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) あらかじめ路面の砂、ゴミ、油污れ、ガムなどを取り除き、施工中は、車輛や人が通行しないよう遮断して下さい。
- 2) 路面の結露、降雨などで濡れている場合は施工しないで下さい。
- 3) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。